

# Ficha Técnica

## UltraLátex Cielorraso Antihongo

**Descripción del Producto:** UltraLátex Cielorraso Antihongo es una pintura al látex con una película altamente porosa que previene los problemas de condensación de humedad, siendo especialmente eficaz en techos de baños, cocinas o espacios con poca ventilación. Tiene un excelente poder cubritivo y una gran blancura, además contiene fuertes fungicidas que previenen el crecimiento de hongos sobre su superficie durante al menos tres años.

**Fabricado bajo Normas ISO 9001, aprobado y auditado por Bureau Veritas y UKAS Quality Management.**

## Propiedades

**Color:** Blanco. Ofrecido conforme los colores de la carta RAL, y otros generales a requerimiento.

**Textura:** Mate

**Volumen:** Sólidos Aprox. 42%

**Peso Específico:** Aprox. 1.41 gr/ml Viscosidad 85-90 UK

**Almacenaje:** 2 años

**VOC:** no corresponde

**Flashpoint:** no corresponde

	Película seca por mano ( $\mu$ )	Rendimiento teórico (m <sup>2</sup> /l)
Rango	25-35	16.8 – 12
Recomendado	30	14

# Usos y Datos de Aplicación

---

Producto ideal para el acabado de cielorrasos, adecuado para aplicarse en superficies como yeso, revoque, hardboard y similares. Si es necesario diluir UltraLatex Cielorrasos AntiHongo, utilice la menor cantidad de agua que permita una aplicación cómoda. Mezcle bien hasta obtener una textura y color uniformes y aplique con pincel, rodillo o soplete. Espere entre 3 y 4 horas antes de aplicar una segunda capa. Asegúrese de que la temperatura ambiente durante la aplicación y el secado sea superior a 5°C.

## Preparación de la Superficie

---

- **Tratamiento Previo:**

La superficie debe estar limpia, seca y libre de hongos, grasa, polvo, óxido, alcalinidad o restos sueltos de pintura. Para manchas u hongos, lave con una solución de 1 parte de lavandina por 10 partes de agua, enjuague bien y deje secar completamente. Luego, aplique UltraFijador al Aguarrás. Use guantes impermeables y gafas de protección, evitando el contacto con la piel.

- **Mampostería:**

Los techos nuevas deben tener un tiempo mínimo de curado de 180 días o deberán tratarse con una solución de ácido muriático al 10% (1 parte de ácido en 10 partes de agua) para eliminar la alcalinidad. En estos casos, y en general sobre superficies de absorción alta o despereja aplicar previamente UltraFijador Al Agua. Utilizar UltraEnduido Plástico Interior para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar parcial o totalmente las superficies a pintar. Dejar secar (4 a 8 horas), emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.

En caso de pintura existente envejecida, se deberá lijar y desengrasar la superficie. La superficie debe estar limpia y seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad. Lijar y eliminar partes flojas de pintura previa. En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Al utilizar enduido, lijar el mismo, aplicar 2 manos como mínimo -para resistencia y cubritivo- de la línea de UltraLatex Cielorraso Antihongo.

- **Madera:**

Lijar suavemente, limpiar y aplicar una mano de Fondo Blanco.

- **Metal:**

Eliminar el óxido por cepillado o lijado, limpiar y aplicar una mano de Antióxido o Convertidor de Oxido. No aplicar el UltraLátex Cielorraso Antihongo directo sobre metal.

## Salud y Seguridad

---



Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión, contacto con ojos y mucosas y exposición prolongada con la piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio al manipular el polvo seco). - NO INFLAMABLE. - Producto no clasificado como peligroso según los criterios definidos por el S.G.A./G.H.S.

**Aclaración:** La información suministrada en la hoja de seguridad se basa en nuestro conocimiento. Sin embargo, no podemos tener control sobre la calidad o condición del sustrato u otros factores que puedan afectar el uso y la aplicación de este producto. Por lo tanto, no podemos aceptar ninguna responsabilidad sobre lo que surja del comportamiento del producto, o por cualquier daño o pérdida proveniente del uso del mismo.